

检测报告

TEST REPORT

报检编号

GIZ/TR-2024-0301-0186

REPORT NUMBER

样品名称

糯米胶多功能板

SAMPLE NAME

委托单位

东莞强一木业有限公司

CLIENT



广东省科学院动物研究所分析检测中心

Analysis and Test center, Institute of Zoology, Guangdong Academy of Sciences

声明

- 1、本检测报告（包括复印件）未加盖检测章一律无效。
- 2、本检测报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 3、本检测报告涂改无效。
- 4、本检测报告不得部分复印。
- 5、检测结果仅与送检样品有关。样品及生产单位等相关信息均由客户提供，客户对样品的代表性和资料的真实性负责。
- 6、委托方对本检测报告若有异议，应于样品保存期内向本实验室提出。
- 7、本实验室样品自报告发送之日起，保存三个月（另有规定除外），以备复验。

试样被蛀后完好等级划分标准

试样完好等级	试样蚁蛀状态和程度
10	完好
9.5	微痕蛀蚀，仅有1-2个蚁路或蛀痕
9	轻微蛀蚀，截面面积有<3%明显蛀蚀
8	中等蛀蚀，截面面积有3%--10%蛀蚀
7	中等蛀蚀，截面面积有10%--30%蛀蚀
6	严重蛀蚀，截面面积有30%--50%蛀蚀
4	非常严重蛀蚀，截面面积有50%--75%蛀蚀
0	试样几乎完全被蛀毁

广东省科学院动物研究所分析检测中心

地 址：广州市新港西路 105 号

邮政编码：510260

电 话：020-84183642

邮 箱：test@giz.gd.cn

广东省科学院动物研究所分析检测中心



检测报告

报检编号 GIZ/TR-2024-0301-0186 报告日期 2024-7-22

委托单位	东莞强一木业有限公司		
联系地址	广东省东莞市南城街道元美西路 22 号 2401		
样品名称	糯米胶多功能板		
样品型号	1220*2440*18mm	样品材料	胶合板
样品数量	1	样品状态	25×25×18mm 胶合板
来样日期	2024-6-19	检测日期	2024-6-20 至 2024-7-18
检测项目	木材防白蚁		
检测依据	中华人民共和国国家标准 GB/T 18260-2015《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》。		
一、检测结果 室内白蚁测试 4 周结果表明： 试样（见附图）表面被白蚁微痕蛀蚀，仅有 1-2 个蚁路或蛀痕，根据中华人民共和国国家标准 GB/T 18260-2015《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》的评价标准，该试样被白蚁蛀蚀等级为 9.5 级。 二、解释与说明 1. 对照样品为松木块； 2. 附图为试验进行相关相片。			
批准：	 2024.7.22		主检：王春晓 2024.7.22
检测专用章：03			

研究所分析检测中心
专用章

附图：

	
试验前照片 (T)	试验前照片 (CK)
	
试验中照片 (T)	试验中照片 (CK)
	
试验后照片 (T)	试验后照片 (CK)

(以下空白)